Corso Filippo Turati 74, 10134 TORINO Tel. +390113181197 E-mail. info@somex.it

SOLFATO DI ZINCO MONOIDRATATO

SCHEDA TECNICA

COMPOSIZIONE	ZnSO ₄ .H ₂ O
ASPETTO	Polvere fina
Zinco (Zn)*	35.0%
Ferro (Fe)	<5000 ppm
Piombo (Pb)	< 10 ppm
Cadmio(Cd)	<50 ppm
Arsenico (As)	<1 ppm
Solubilità	100% solubile in acqua
Umidità (%H)	<1.0%
pH (soluzione al 5%)	6.0 ± 0.5

