

Ossido di Rame Arancio

Commercial Name: Cooper (I) Oxide, Dicopper Oxide, Copper (1+) Oxide

Chemical Formula: **Cu₂O**

	Tecnico	WP 50%	WP 75%
Numero CAS	1317-39-1		
Purezza (Ossido Rame)	95,5% +/- 2%	>59%	>88%
Contenuto Rame	>83%	>50%	>75%
Piombo	<150 ppm	<100 ppm	<150 ppm
Arsenico	<30 ppm	<20 ppm	<30 ppm
Cadmio	<5 ppm	<5 ppm	<5 ppm
Umidità	<1,0%	<1,0%	<1,0%
Aspetto	Polvere Fine	Polvere Fine	Polvere Fine
Colore	Arancio/Marrone	Arancio/Marrone	Arancio/Marrone
Odore	Senza Odore	Senza Odore	Senza Odore
PH	6,5/7,5	7,0/8,0	7,0/8,0
Dimensione Particelle	5 microns	5 microns	5 microns
Sospensione		>80,0%	>80,0%
Wetting	<60 secondi	<60 secondi	<60 secondi
Persisten Foam	<25 ml	<25 ml	<25 ml
Solubilità in acqua	NON solubile	NON solubile	NON solubile
Stabilità Garantita	> 2 anni in aree pulite, secche e ben ventilate		